



FACHADAS Y EXTERIORES

- MÁXIMA RESISTENCIA AL SOL Y LLUVIA
- ALTA DURABILIDAD
- PREVIENE LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS
- GRAN FLEXIBILIDAD
- POTENTE ADHERENCIA
- RESISTENTE AL LAVADO
- FÁCIL APLICACIÓN CON RODILLO, BROCHA O PISTOLA
- ACABADO MATE





FACHADAS
Y EXTERIORES



BLINDACRYL Pintura para exteriores, base agua, de color blanco, con fórmula diseñada a partir de resinas 100% acrílicas e insumos de alto desempeño, que aportan a este producto alta resistencia y máxima durabilidad a la intemperie. Cumple resolución 1154 del 22 de junio de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Ventajas

1. Máxima resistencia al sol y a la lluvia.
2. Alta durabilidad.
3. Previene la formación de hongos y algas.
4. Gran flexibilidad.
5. Potente adherencia.
6. Resistente al lavado.
7. Aplicación con rodillo, brocha o pistola.
8. Acabado mate.

Usos

Ideal para decorar, proteger y restaurar muros y paredes expuestos a la intemperie. Se puede aplicar como acabado final en superficies a base de cemento, estuco, yeso, morteros, madera y arcillas.

Propiedades físicas

1. Rendimiento aproximado:

Obra nueva	25 a 30 m2 por galón	A dos manos
Obra color similar	35 a 45 m2 por galón	A dos manos
Obra color diferente	20 a 30 m2 por galón	A dos manos

*El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo de superficie a trabajar, condiciones climáticas y las técnicas de aplicación.

2. Propiedades de especificación

Propiedades	Blindacryl Alta Resistencia
Abrasión en húmedo (ciclos)	≥400
Remoción de manchas (lavabilidad)	≥80%
Poder cubriente	≥96%
Durabilidad*	5 años

Durabilidad: Siguiendo las recomendaciones de esta ficha técnica.

Presentaciones

- Cuñete 27 Kg
- Balde 13,5 Kg
- Galón 5,4 kg.

3. Propiedades de especificación NTC 5828

Propiedades	Blindacryl Alta Resistencia
Intemperismo artificial - Retención de color.	Delta E ≤ 4.
Intemperismo artificial - Cuarteamiento superficial.	No presenta.
Resistencia al agua.	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible a simple vista.
Resistencia a hongos y algas.	No presenta ataque.
Cuarteamiento a alto espesor.	No presenta.

*Estabilidad del producto: 1 año a partir de la fecha de fabricación indicada en el lote de la etiqueta y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Una vez abierto el envase, el producto deberá ser usado en el menor tiempo posible.

Preparación de la superficie

1. Remover los acabados deteriorados.
2. Verificar que no se presenten hongos ni humedades. En caso tal, se debe eliminar, lavar, desinfectar y enjuagar la zona afectada.
3. Realizar los resanes necesarios. Para lograr un mejor acabado final en la superficie, se recomienda utilizar **Sellaflex 2 en 1, Stucco plástico exterior o Sellaflex Acabados de ENKI Industrias** según sea el caso.
4. Verificar que la superficie esté limpia, seca, libre de cal, polvo y/o grasa.

Preparación y aplicación

1. Mezclar la pintura Blindacryl Alta Resistencia hasta lograr una completa uniformidad del producto.
2. Diluir el producto con agua limpia hasta lograr una mezcla homogénea. Utilizar la cantidad de agua recomendada en la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Blindacryl	Cant. Agua
Brocha o rodillo	1 galón.	25%
Pistola Convencional	1 galón.	25%
Pistola Airless	1 galón.	12%

3. Aplicar 2 o 3 manos (capas) dependiendo del estado de la superficie.
4. En temperaturas normales de 25°C y humedad relativa de 60%, se recomienda un tiempo de secado aproximado de 2 horas entre capas.



Recomendaciones generales y medidas de seguridad.

El rendimiento de la pintura dependerá del grado de porosidad de la superficie. Para conservar el estado de la superficie pintada, se recomienda no lavarla antes de 30 días. La limpieza de la superficie pintada debe hacerse con jabón de tocador, un paño blanco y agua, nunca utilice detergente o cepillo. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento de las instrucciones determinadas por el fabricante. Se recomienda almacenar el producto en un lugar seco, bajo techo y alejado de fuentes de calor. Durante la aplicación del producto, utilice elementos de protección personal como guantes y gafas. Aplique el producto en un lugar con buena ventilación. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.



Primeros auxilios

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del producto en lugares confinados puede generar afectación del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto prolongado del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y consulte al médico. Para mayor información o asesoría comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA

CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206
servicioalcliente@enki-industrias.com

www.enki-industrias.com

ENKI
INDUSTRIAS

Fabricado por: **ENKI Industrias.**
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Blindacryl**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuándo el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web www.enki-industrias.com. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.



▶ Galón
5,6 kg



▶ Balde
14 kg



▶ Cuñete
28 kg