

ESTUCO RELLENO Mediano Exterior



Saco: 25kg

Beneficios



1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Excelente manejabilidad.
3. Alto poder de llenado.
4. Rápido secado entre capa y capa.
5. Agilidad en la aplicación, no requiere hidratación previa del sustrato.
6. No descuelga ni recoge durante la aplicación entre capas.

Úselo como
un profesional.

STUCCO
PROFESSIONAL

STUCCO

PROFESSIONAL

STUCCO PROFESSIONAL RELLENO MEDIANO EXTERIOR, es un producto en polvo de color gris, fabricado a base de áridos, cementos y aditivos seleccionados para lograr nivelación y llenos desde 0,5 cm hasta 4 cm en muros exteriores, asegurando resistencia y alta adherencia.



Ventajas

1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Excelente manejabilidad.
3. Alto poder de llenado*
4. Rápido secado entre capa y capa.
5. Agilidad en la aplicación, no requiere hidratación previa del sustrato.
6. No descuelga ni recoge durante la aplicación entre capas.

*Llenado de hasta 4 cm en capas de 1 cm.



Usos

Para llenar y nivelar diferentes superficies en mampostería (ladrillo común, farol o estructural), placas de cemento, placas de concreto vaciado, bloque prefabricado con puente de adherencia a base de **Acrotech**. No aplicar sobre superficies fisuradas ni sobre superficies que tengan filtraciones de agua continuas.



Propiedades y Especificaciones

PROPIEDADES FÍSICAS

- **PRESENTACIÓN:** Saco de 25 Kg
- **RENDIMIENTO APROXIMADO:** 1,4 kg/m² por cada milímetro de espesor, dependiendo de la superficie y su respectivo nivel.*
- **COLOR:** Gris
- **DURACIÓN:** (4) meses en un área de almacenamiento libre de humedad, estibado y sin contacto directo con el piso.
- **TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPA Y CAPA:** Entre 25 y 35 minutos.

*El consumo real del producto dependerá del estado de la superficie sobre la cual se va a aplicar y el nivel de acabado deseado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características en estado húmedo

PH	10,0 ± 1,0
Densidad	1,9 ± 0,5 kg/litro
Consistencia	Cremosa
Temperatura de aplicación	5°C - 35°C

Características en estado sólido (aplicado y seco)

- Buena resistencia en exteriores.
- No presenta fisuras.

Preparación de la superficie

Verificar que la superficie esté firme, limpia y libre de polvo, grasa o cualquier agente que afecte la adherencia del producto.



Preparación y Aplicación

1. En un recipiente limpio adicione agua y después **Stucco Professional - Relleno Mediano Exterior**, (1) una parte de agua por cada cinco (5) partes de producto, mezcle hasta obtener una composición homogénea, sin grumos y lista para aplicar.

NOTA: el exceso de agua podría afectar la consistencia final del producto.

2. Aplique **Stucco Professional - Relleno Mediano Exterior** con llana o codal para llenado y nivelación de la superficie seleccionada hasta lograr el acabado deseado.

3. En caso de requerir un nivel de acabado superior, la superficie estucada podrá ser lijada.



Recomendaciones y Almacenamiento

1. Aplicar **Stucco Professional - Relleno Mediano Exterior** sobre superficies que garanticen un buen puente de adherencia.

2. No aplicar sobre superficies húmedas, sucias, pintadas ni enchapadas.

3. Conservar **Stucco Professional - Relleno Mediano Exterior** en un lugar seco, bajo techo y libre de humedad para mantener las características del producto. Almacenar sobre estibas y no apilar más de **12 sacos sobre las mismas**.

4. Una vez abierto el saco de **Stucco Professional - Relleno Mediano Exterior** asegúrese de utilizarlo en el menor tiempo posible, este puede absorber humedad del medio ambiente.

5. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento de las instrucciones determinadas por el fabricante.

6. En condiciones normales de temperatura (23 a 35 °C), humedad relativa (50-70%) y teniendo en cuenta la información sugerida en la ficha técnica de preparación y aplicación, el tiempo de secado total se alcanzará aproximadamente en 24 horas.

7. Durante el proceso de mezclado utilice elementos de protección personal: guantes, tapabocas y gafas para evitar un posible enrojecimiento de la piel, afectación del sistema respiratorio y en caso de contacto con los ojos, ardor e inflamación leve de la conjuntiva.

8. No mezclar **Stucco Professional - Relleno Mediano Exterior** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha.

9. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.



Productos Complementarios

Los siguientes productos de **ENKI INDUSTRIAS** son compatibles con **Stucco Professional - Relleno Mediano Exterior**:

- **Acrotech:** es una resina acrílica estirenada al 50% de sólidos, ideal como puente de adherencia durante el proceso de revoque en muros y cielos.

- **Stucco Professional Plástico Exterior:** es una masilla de color blanco, elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, que permite una alta adherencia a diferentes superficies. Ideal para lograr acabados finos, tersos y duraderos en ambientes exteriores.

- **Ultravinyll TIPO 1:** pintura para dar acabados finales en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.

- **Pintura Blindacryl de alta resistencia:** es un vinilo diluible en agua, fabricado a base de resinas vinil acrílicas de alto desempeño. Diseñada especialmente para superficies expuestas a la intemperie en las que se requiera un acabado resistente.

Medidas de Seguridad

El producto se debe almacenar bajo techo, sobre estibas y protegido de la luz solar directa. No mezclar **Stucco Profesional Relleno Mediano Exterior** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha. El resultado final depende de la habilidad del aplicador y el cumplimiento dado a las instrucciones de esta ficha.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Utilice elementos de protección respiratoria, guantes, camisa manga larga y gafas durante la aplicación del producto para evitar el contacto del mismo con la piel y los ojos. Para retirar el producto aplicado que esté seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Aplique el producto en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.

Primeros auxilios

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del producto en lugares confinados puede generar afectación del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto prolongado del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y consulte al médico.

Para mayor información o asesoría comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA

CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206
servicioalcliente@enki-industrias.com

www.enki-industrias.com



Fabricado por: **ENKI Industrias.**
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Stucco Profesional Relleno Mediano Exterior**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web www.enki-industrias.com. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.

Saco 25kg

